检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第1页，共 7 页

客户信息	委托单位 ：云南亚航服饰工贸有限公司	
客户认定信息	样品描述 ：校服 样品数量 ：1 件	
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期：2026-07-14，检测结束/报告签发日期：2026-07-17
检验/判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 要求 - GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》	
综合检验结论	• 样品[**主面料**]所检并要求判定项目 **符合** <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 **符合** <GB/T 31888-2015 要求>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 **符合** <GB/T 5296.4-2012>相应的技术要求。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样）	






批准

王震

授权签字人

印章

江苏创标检测技术服务有限公司 检验检测专用章

检验检测专用章

检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第2页，共 7 页

检测项目		技术要求	检验结果
纺织品使用说明符合性检查(GB/T 5296.4-2012)			
制造者的名称和地址		应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址，进口纺织品应标明该产品的原产地（国家或地区），以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址	符合
产品名称		应标明名称、且表明产品的真实属性，并符合标准要求	符合
产品号型和规格		服装产品按 GB/T 1335.1～3 或 GB/T6411 标注号型，其它产品按产品标准规定标注号型或规格	符合
纤维成分及含量		按 GB/T 29862 的规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装应按 QB/T 2262 标明皮革的种类名称	符合
维护方法		应按 GB/T 8685 规定的图形符号在耐久性标签中正确标注	符合
执行的产品标准		应标注所执行的产品国家、行业、地方或企业标准编号	符合
安全技术类别		应根据 GB18401 标明产品的安全类别	符合
其他强制性标准和产品标准要求		婴幼儿纺织产品应在使用说明上标明本标准的编号及”婴幼儿用品”。儿童纺织产品应在使用说明上标明本标准的编号及符合的安全技术要求类别(例如，GB 31701 A 类、GB 31701B 类或 GB 31701 C 类)。产品按件标注一种类别。对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不与皮肤直接接触的位置	符合
使用和贮藏注意事项		因使用不当可能造成产品损坏的产品宜标明使用注意事项;有贮藏要求的产品宜说明贮藏方法	/
使用说明的形式	一般要求	使用说明可采用一种或多种形式。当采用多种形式时，应保证其内容的一致性	符合
	耐久性标签	第 3、4、5 项为耐久性标签必须标注的内容；对产品使用有影响，团体定制为非个人维护的产品可不采用耐久性标签	符合
使用说明的位置	一般要求	1.使用说明应附着在产品上或包装上的明显部位或适当部位 2.使用说明应按单件产品或销售单元为单位提供	符合
	耐久性标签	耐久性标签应在产品的使用寿命内永久性地附在产品上，且位置要适宜	符合
字迹清晰规范		中文简体，同时使用的拼音、外文或少数民族文字不大于相应汉字	符合

检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第3页，共 7 页

检测项目	技术要求	检验结果
相应产品标准的其他要求	每个包装单元应附使用说明，使用说明应符合 GB 5296.4 的要求，至少包含下列内容：a）服装号型、配饰规格（产品主体的最大标称尺寸，以 cm 为单位）；b)纤维成分及含量；c)维护方法；d)产品名称；e)本标准编号；f)安全技术要求类别；g)制造商名称和地址；h)如果需要，产品的贮存方法。其中，每件校服上应有包括 a)、b)和 c)项内容的耐久性标签，并放在测缝处，不允许在衣领处缝制任何标签。d)~h)项内容应采用吊牌、资料或包装袋等形式提供。	符合
	校服直接接触皮肤的部分，其棉纤维含量标称值应不低于 35%。	符合
综合判定	/	符合
注：使用说明检测项目仅考核内容的完整性，不对其真实性负责。		

检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第4页，共 7 页

测试项目 （计量单位）	测试方法	测试结果 （参数说明）			技术要求 （备注）	判定依据	判定结论
残留金属针	GB/T 24121-2009 (手持检针器法)	不存在残留金属针等锐利物			不允许残留金属针等锐利物	GB/T 31888-2015 要求	符合
绳带(mm)	GB/T 31888-2015 (第 5.8 章)	符合			符合 GB 31701-2015 第 4.4.3 条款的要求	GB/T 31888-2015 要求	符合
附件锐利性	GB/T 31702-2015	该样品附件无锐利边缘和锐利尖端			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	GB/T 31888-2015 要求	符合
✓ [主面料]							
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色			4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		沾色-棉			4-5	≥3-4		
		沾色-聚酯纤维			4-5	≥3-4		
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色		4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
			沾色-棉		4-5	≥3-4		
			沾色-聚酯纤维		4-5	≥3-4		
		碱性	变色		4-5	≥3-4		
			沾色-棉		4-5	≥3-4		
			沾色-聚酯纤维		4-5	≥3-4		
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦			4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		湿摩擦			4-5	≥3		
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 (方法 A(1))	变色			4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		沾色-棉			4-5	≥3-4		
		沾色-聚酯纤维			4-5	≥3-4		

检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第5页，共 7 页

测试项目（计量单位）	测试方法	测试结果（参数说明）		技术要求（备注）	判定依据	判定结论
耐光色牢度^(级)	GB/T 8427-2019（方法 3）	参考 4 级蓝色羊毛标样	4	≥4	参照 GB/T 31888-2015 要求	符合
耐光、汗复合色牢度(级)	GB/T 14576-2009	耐酸性光汗	4	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		耐碱性光汗	4	≥3-4		
顶破强力*（N）	GB/T 19976-2005（钢球直径 38±0.02mm）	656		≥250	GB/T 31888-2015 要求	符合
针织物平方米干燥重量*(g/m²)	FZ/T 70010-2006	232.0		--	--	--
起球*(级)	GB/T 4802.1-2008（圆轨迹法）	参数 E（压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次）	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：氯化钾溶液）	6.7		4.0~8.5	GB 31701-2015 B 类	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009（水萃取法，检出限：20mg/kg）	未检出		≤75	GB 31701-2015 B 类	符合
	备注：“未检出”指小于方法检出限。					
异味	GB 18401-2010（第 6.7 条款）	无异味		无异味	GB 31701-2015 B 类	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024（附录 D，GC-MS 法，检出限：5mg/kg）	未检出		禁用≤20	GB 31701-2015 B 类	符合
	备注：“未检出”指小于方法检出限。					

检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第6页，共 7 页

测试项目（计量单位）	测试方法	测试结果（参数说明）		技术要求（备注）	判定依据	判定结论
纤维成分（定量分析）(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉	70.2	--	--	--
		聚酯纤维	29.8			
	备注： 依据的公定回潮率为：聚酯纤维-0.4%，棉-8.5%。					
————————						
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外，未经实验室批准，不得部分复制本报告。 3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 4. 除非客户要求，本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。 5. ^表示该项目对应产品标准指定引用的检测方法已更新，经客户书面确认，该方法采用本公司能力范围的现行有效版本，检测结果参照对应产品标准进行符合性判定。 6. *-应客户要求，尽样测试。					

检 测 报 告	防伪查询网址：www.jsist.com.cn 防伪码：7734386434
报告编号：IST26407791	第7页，共 7 页

序号	CAS No.	测试项目	测试结果 （主面料） mg/kg
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	未检出
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出

======= 检测报告结束 ======