检测报告

防伪查询网址：http://lims.zfjcfj.com/
防伪码：npr01s6t5sb5

报告编号：	ZFJC2026F0624003a			第 1 页，共 7 页
样品名称	学生服装 上装 白色		检测类别	委托检测
委托单位	名称	百裕世纪（集团）有限公司	商标	——
	地址	岑溪市玉梧大道（西）203 号		
生产单位名称 生产单位地址	百裕世纪（集团）有限公司 岑溪市玉梧大道（西）203 号		最终用途	学生服
安全技术类别	B 类		等级	——
样品状态	正常		样品数量	3 件
客供技术要求	纤维含量：棉：80%，聚酯纤维：20%；平方米干燥重量：≥200g/m²；			
规格/款号	昆明第十中学		接样日期 测试日期	2026-06-24 2026-06-24～2026-07-08
检测项目	见续页。			
检测或判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》			
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合以上判定依据及客供技术要求。 样品：见附页 检验检测专用章： 签发日期：2026 年 07 月 09 日			
报告说明	1. 有关检测数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 2. 本实验室根据客户要求项目完成检测，未覆盖产品标准的全部项目，检测结果只对来样负责；所检项目的检测数据、结果仅证明该送检样品所检测项目的符合性情况。 3. 本报告中检测项目均在相应的标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 4. 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 5. [1]此项目不在 CNAS 能力范围内。 6. 按客户要求除成衣项目外，其他项目只测白色面料。 7. 本报告代替原报告（报告编号：ZFJC2026F0624003），原报告作废。			

批准：张冰泉　　审核：　　编制：

报告以纸质报告为准

检测报告

报告编号：ZFJC2026F0624003a

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐摩擦色牢度（级）	干摩	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
	湿摩		≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度（级）	试样变色	GB/T 3921-2008 方法A（1），40℃	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	符合
	棉布沾色		≥3-4	4-5	符合
	锦纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	聚酯沾色		≥3-4	4-5	符合
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	符合
耐水色牢度(级)	试样变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	符合
	棉布沾色		≥3-4	4-5	符合
	锦纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	聚酯沾色		≥3-4	4-5	符合
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	符合
耐汗渍色牢度（酸性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	符合
	棉布沾色		≥3-4	4-5	符合
	锦纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	聚酯沾色		≥3-4	4-5	符合
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	符合
耐汗渍色牢度（碱性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	符合
	棉布沾色		≥3-4	4-5	符合
	锦纶沾色		≥3-4	4-5	符合

检测报告

报告编号：ZFJC2026F0624003a

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐汗渍色牢度（碱性）（级）	聚酯沾色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	符合
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	符合
耐光色牢度(级)	变色	GB/T 8427-2019 氙弧灯法-方法 3 测定，参照蓝色羊毛标准 4 级	≥4	＞4	符合
耐光汗复合色牢度（级）	碱汗	GB/T 14576-2009 氙弧灯法测定，蓝色羊毛标准评级	≥3-4	4-5	符合
	酸汗		≥3-4	4-5	符合
起毛起球性（级）		GB/T 4802.1-2008 压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次	≥3-4	4-5	符合
平方米干燥重量※（g/m²）		FZ/T 70010-2006	≥200	200.0	符合
顶破强力（N）		GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm±0.02mm	≥250	648	符合
附件锐利性[1]		GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合
残留金属针		GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无遗留物	符合
纤维含量*（%）		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	棉：80±5 聚酯纤维：20±5	棉：79.4 聚酯纤维：20.6	符合
pH 值		GB/T 7573-2009 萃取介质：0.1mol/L 氯化钾	4.0~8.5	6.4	符合
甲醛含量#（mg/kg）		GB/T 2912.1-2009 (水萃取法)	≤75	未检出	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
备注	1.*检验结果为纤维结合公定回潮率含量，根据客户提供技术要求进行判定。 2.#方法检出限为 20mg/kg，未检出表示检验结果低于检出限。 3.※根据客户提供技术要求进行判定。				

检测报告

绳索安全要求：GB 31701-2015 4.4.3/5.7

项目		标准要求	检验结果
1	婴幼儿及 7 岁以下儿童服装	头部和颈部不应有任何绳带	/
	7 岁以上儿童服装	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过 75mm 自由端。头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm：除肩带和颈带外，其他强带不应使用弹性绳带。	+
2	婴幼儿及 7 岁以下儿童服装	肩带应是固定的、连续且无自由端的。肩带上的装饰性绳带不应有长度超过 75mm 的自由端或周长超过 75mm 绳圈。	/
3	婴幼儿及 7 岁以下儿童服装	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过 360mm，且不应超出服装底边。	/
	7 岁及以上儿童服装	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过 360mm	/
4	婴幼儿及 7 岁以下儿童服装	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超 75mm	/
	7 岁以上儿童服装	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超 140mm。	+
5	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着。		+
6	长袖袖口处的强带扣紧时应完全置于服装内。		+
7	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的强带应该完全置于服装内。		+
8	除了第 1 项-第 7 项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过 140mm		+
9	绳带的自由端不允许打结或使用立体装饰物。		+
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端长度不应超过 75mm。		+
不符合项说明		/	
单项判定		符合	
注：“+”表示符合；“-”表示不符合；“/”表示此条款不适用			

检测报告

报告编号： ZFJC2026F0624003a

产品使用说明（标识） GB /T 5296.4-2012

检验项目	标准要求	检验结果
1.制造商的名称和地址	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地（国家或地区），以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求
2.产品名称	应表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。	符合要求
3.产品型号和规格	服装类产品耐久标签宜按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 标注号型，针织类服装也可标明产品长度或围度等。其它产品按产品标准或产品的特征标明其号型或规格。	符合要求
4.采用原料的成分和含量	产品耐久标签按 GB/T 29862 的规定标明其纤维的成分及含量。	符合要求
5.维护方法	耐久标签应按 GB/T 8685 规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字。当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明。	符合要求
6.产品标准编号	产品应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求
7.基本安全技术类别	根据 GB 18401 或 GB 31701 标准规定:婴幼儿纺织产品必须在使用说明上标明“婴幼儿用品”字样，其他产品应标明所符合的基本安全技术要求类别。	符合要求
不符合项说明	/	
备注	该项目仅针对文字的符合性描述进行检验，不负责核实其真实性。	
综 合 判 定	符合要求	

检测报告

报告编号：ZFJC2026F0624003a　　第 6 页，共 7 页

测试方法：	GB/T 17592-2024（GC-MS 法）				
检验项目：	可分解致癌芳香胺染料				
序号	化学文摘编号	禁用芳香胺名称	技术要求	检验结果	判定
1	92-67-1	4-氨基联苯	≤20mg/kg	未检出	符合
2	92-87-5	联苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
4	91-59-8	2-萘胺	≤20mg/kg	未检出	符合
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	≤20mg/kg	未检出	符合
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
7	106-47-8	对氯苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	≤20mg/kg	未检出	符合
9	101-77-9	4,4-二氨基二苯甲烷	≤20mg/kg	未检出	符合
10	91-94-1	3,3-二氯联苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
11	119-90-4	3,3-二甲氧-基联苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
12	119-93-7	3,3-二甲基联苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
13	838-88-0	3,3-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷	≤20mg/kg	未检出	符合
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
15	101-14-4	4,4-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20mg/kg	未检出	符合
16	101-80-4	4,4-二氨基二苯醚	≤20mg/kg	未检出	符合
17	139-65-1	4,4-二氨基二苯硫醚	≤20mg/kg	未检出	符合
18	95-53-4	邻甲苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	≤20mg/kg	未检出	符合
20	137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	≤20mg/kg	未检出	符合
22	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
23	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	≤20mg/kg	未检出	符合
24	60-09-3	4-氨基偶氮苯	≤20mg/kg	未检出	符合
备注	1.未检出表示测试结果低于检测标准的定量限(5mg/kg)。				

*********报告结束*********

检测报告

报告编号： ZFJC2026F0624003a

附页（测试样品）：



注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。3. 报告无审核、批准人签字无效。4. 报告涂改无效。5. 对报告若有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出。6. 委托检验仅对来样负责。

1.The report is invalid without "the seal of Special stamp for inspection".2.The copy report is invalid if it is not stamped with "the seal of Special stamp for inspection".3.The report is invalid without signatures of editor and approver.4.The report is invalid if it is altered.5.Any disagreement against the teport should be offered within 15 days from the date of receiving the report on.6.For entrusted tests,the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道宝盖工业区2#
电话：0595-22490398 传真：0595-22491398
网址：http://www.zfjcfj.com
E-mail：zfjc@zfjcfj.com
邮编：362000

Add: Baogai industrial zone 2#, Donghai Sub-District, Fengze District, Quanzhou city, Fujian province, China
Tel: 0595-22490398 Fax: 0595-22491398
Website: www.zfjcfj.com E-mail：zfjc@zfjcfj.com
P.C.: 362000